

SPEEDSKIM™

Pared de acrílico y cobertura al ras del techo

Beneficios profesionales

Rociador sin equipo de aire aplicado sobre cobertura al ras, aplicación más fácil que la cobertura de paleta.

Ecuatiza la porosidad de la placa de yeso y el compuesto de juntas

Oculto la diferencia de textura entre la placa de yeso y el compuesto de juntas

SpeedSkim™ crea una superficie uniforme para recibir coberturas de acabado y ofrecer resultados superiores, eliminando virtualmente el riesgo de ensombrecimiento y visibilidad en áreas de luz clave.

SpeedSkim™ es un producto acrílico a base de agua diseñado específicamente para uso como un cobertor de superficie de pared para la placa de yeso. Un rociador sin equipo de aire aplicado sobre cobertura que logra una cobertura al ras uniforme suave en una aplicación. Reduce el lijado necesario para lograr un acabado de nivel 5, según se describe en GA-214 de la Gypsum Association. Provee una excelente superficie de imprimación donde se requiere de pinturas planas.



QUALITY DRYWALL PRODUCTS

SPEEDSKIM™

Pared de acrílico y cobertura al ras del techo

Preparación de la superficie: Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa, cera, polvo, agentes que emitan hormigón y brillo antes de la aplicación de SpeedSkim™. Placa de yeso: Tratar todas las juntas y cabezas de clavos con el Compuesto para juntas Freeman, según las instrucciones. Acabar el panel de yeso al Acabado de nivel 4 según lo descrito por Gypsum Association en GA-214. Asegúrese de que todas las superficies, en especial juntas y cabezas de tornillos/clavos estén secos antes de la aplicación. Hormigón y mampostería: Selle y lustre las superficies. Deje que el nuevo hormigón se asiente durante 30 días. Imprime las áreas de óxido con un imprimador inhibidor del óxido.

Aplicación: SpeedSkim™ está diseñado para aplicarse con equipos de pulverización sin aire.

Equipos: Se requiere un equipo de pulverización sin aire con capacidad mínima de 1 galón por minuto y presión a 3000 psi. Se recomienda ARAC tip 623—627 con manguera 3/8" i.d. Si se requiere una longitud de la manguera mayor a 50 pies, los primeros 50 pies se recomiendan que sean de 1/2" i.d. de manguera. Se puede usar un filtro de malla 30 en el equipo sin aire. Quite el filtro de la pistola. Mezcla: Perfore con mezcladora de paleta recomendado. NO MEZCLAR EN EXCESO. No diluya este producto. No mezcle con otros productos. Una pequeña cantidad de pigmento puede agregarse para teñir el material, no supere 1 onza por galón. Rociador: Mantenga 50o F de aire, superficie y temperatura de producto mientras aplica y hasta que esté seco por completo. Limpie el área del suelo y enmascare todas las áreas que no serán cubiertas. Mantenga la pistola rociadora sin aire de 24" a 36" de la pared y mueva el brazo y la pistola de manera perpendicular a la pared. No ventile la pistola con la muñeca, mueva la pistola a aproximadamente la mitad de velocidad como la pintura. Mantenga uniforme el nivel de flujo en la superficie que empieza desde el suelo y se mueve hacia arriba, manteniendo la pistola en movimiento en un movimiento vertical uniforme inalterable. Superponga aproximadamente 50%, asegurándose de mantener un nivel de material a lo largo del área. Cruce el rociador de escotilla al aplicar en movimiento horizontal a lo largo del área rociada previamente y manteniendo una cobertura húmeda uniforme. La superficie rociada tendrá un aspecto ligeramente naranja mientras esté húmedo.

Decoración: SpeedSkim™ es un imprimador excelente donde se requiere de pinturas planas. Cuando se usan pinturas brillosas o colores de tonos fuertes, puede ser necesario el uso de un imprimador, conforme se recomienda por el fabricante de pinturas. Retoques y áreas de lijado donde sea necesario antes de la aplicación

del imprimador. Se recomienda lijar con pincel liviano sobre toda la superficie antes de la aplicación de la textura de decoración final.

Precaución: Este producto no tiene especificación de color y no necesitará retoque como una superficie pintada si se deja sin pintar. Se recomienda la mezcla de varias paletas si se deja sin pintar.

Datos técnicos: Color: Blanco- blanco opaco (sin especificación) Tipo de vehículo: Látex acrílico Peso promedio por galón: 11.6 libras Brillo: Plano mate Punto de inflamación: Composición no inflamable: Sin asbestos. Puede contener lo siguiente: Componentes CAS No. Carbonato de calcio 1317-65-3 Agua 7732-18-5 Resina Látex Acrílico (Exclusivo) Dióxido de titanio 13463-67-7 Etilenglicol 107-21-1 Tiempo de secado: Seco al tacto en aproximadamente 60-90 minutos cuando se aplica a 16 milésimas de pulgada bajo condiciones de secado normal. La alta humedad o las temperaturas frías aminorarán el tiempo de secado.

Limpieza: Limpiar el equipo inmediatamente después del uso con agua caliente y jabón. Cobertura: La cobertura de recubrimiento base será de aproximadamente 600 pies cuadrados por cubo de 5 galones al aplicarse en película húmeda de 16 milésimas de pulgada. Todos los cálculos de cobertura dependen de la aplicación y varían según el usuario y los equipos.

Envase: Cubo de 5 galones. Almacenamiento: No guarde a la luz directa del sol.

MANTENGA ALEJADO DE LOS NIÑOS

No debe ingerirse. Proteja contra el congelamiento. Pulverizar polvo o niebla creada por este producto puede causar irritación en ojos, piel, nariz, garganta o vías respiratorias superiores. Usar respirador aprobado por NIOSH/MSHA cuando se exponga al polvo o niebla. Use en área bien ventilada. La exposición prolongada y repetida al sílice cristalino respirable puede causar enfermedad en los pulmones. Use protección para los ojos. Proteja las áreas expuestas del cuerpo. Lave con agua tibia y jabón después del uso.

Garantía: Si SpeedSkim+™ no tiene un buen rendimiento conforme a lo especificado, al aplicarse según las indicaciones, la responsabilidad de Freeman estará limitada al reembolso del precio de compra, con comprobante de compra del comprador original, dentro de los 30 días de la falla.

Para obtener una copia completa de la información de garantía, llame a:

Freeman Products, Inc. 1-800-364-2763